



Titane 465 X HC (grau mittel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	33,0%	<div style="width: 33%;"></div>	
	reflexion	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>	
	absorption	48,0%	<div style="width: 48%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	16,0%	<div style="width: 16%;"></div>
		Außen	16,0%	<div style="width: 16%;"></div>
	durchlässigkeit	40,0%	<div style="width: 40%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		59,0%	<div style="width: 59%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		61,0%	<div style="width: 61%;"></div>	
G Wert		0,40		
Emissionsgrad		0,83		
Micron	95	Klebstoff		PS
Garantie		5 Jahre horizontale Verlegung, 8 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	!
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	!	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Mittlere Tönung
- gute Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Eingeschränkter Sichtschutz durch leichte Spiegelwirkung
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen